



TECHNICKÝ LIST

Typ výrobku: **Epoxidové lepidlo MICTO A+B**

Použití:

Řídké extra čiré lepidlo na rychlé lepení v interiéru. Vhodné na lepení a spojování menších kusů mramoru, žuly, keramiky a kamene. Lepidlo má velmi krátkou dobu zatvrdnutí a má velmi dobré mechanické vlastnosti. Produkt může na slunci měnit odstín dožluta.

Technické údaje

TECHNICKÁ DATA	A	B
Viskozita cps 25 °C	Viskózní kapalina	Viskózní kapalina
Hustota při 25 °C gr/cm ³	1.1	1.0
Vzhled	Tekutý transparentní	Tekutý transparentní
GARDNER barva pryskyřice ASTM D1544	Max. 0.5	
GARDNER barva tužidla ASTM D1544	Max. 1	
Poměr míchání pryskyřice / tužidla	100+100=tot 200	
Doba zatvrdnutí při 25 °C	5 minut	
Lepivý při 25°C , 50% vlhkosti	30 minut	
Lepivý při 40°C , 10% vlhkosti	15 minut	
Minimální teplota pro reakci	5°C	
Minimální teplota po vytvrzení	5°C	
Maximální teplota po vytvrzení	+50°C	
Přilnavost k mramoru (ASTM D4541)	5Mpa	
Přilnavost ke sklu (ASTM D4541)	6Mpa	

Balení litry: 1+1

Doba skladovatelnosti: při teplotě od 18° do 25°C v originálním balení je minimální garantovaná doba skladovatelnosti 24 měsíců.

Návod k použití: Lepidlo a iniciátor musí být skladovány v originálním obalu. Odejměte z nádoby A i B stejná množství (1:1) dle váhy a důkladně obě složky promíchejte. Lepené plochy by měly být suché a čisté. Naneste produkt na obě lepené plochy a tyto pak spojte. Při teplotě 25°C dojde k prvnímu zatuhnutí po 4-5 minutách, celkové vytvrzení nastane po 2 hodinách. Skladujte v suchu. Pozor: Vyvarujte se kontaktu tmelu s očima a pokožkou. Při práci doporučujeme použít ochranné rukavice a brýle. V případě zasažení očí si je důkladně vypláchněte vodou a navštivte lékaře.

Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456

e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd

Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387

e-mail: info@boudacommercio.cz - www.boudacommercio.cz